

Natürliche, seidengänzende Leinölfarbe. Holzpflegend und hochelastisch für jahrelangen Schutz. Für innen und außen.

Eigenschaften

- Sehr gutes Standvermögen
- Verläuft gut und glatt
- Schöne, runde Hochglanzfläche
- Hohe Beständigkeit im Freien
- In einer Serie traditioneller Farben erhältlich

Profil

Als Decklack oder als Alles-in einem-System verwendbar (Grundierung und Decklack zugleich). Sehr gutes Standvermögen, gute Fließ Eigenschaften, holzpflegend und feuchtigkeitsregulierend. Hervorragende Deckkraft und eine schöne, glatte Oberfläche. Anwendbar auf Holz, Metall und bestehenden, intakten Anstrichen. LINAL ist dauerelastisch (wie alle Leinölprodukte!), lässt sich gut verarbeiten und riecht angenehm. Im Außenbereich wird der Glanz unter Einwirkung des Sonnenlichts allmählich geringer.



Zusammensetzung

Unser Farblabor ist ständig auf der Suche nach möglichst unschädlichen und wirksamen Inhaltsstoffen. Zum Zeitpunkt der Ausgabe dieses Merkblatts gilt:

LINAL WEISS besteht zu mindestens 94 % aus natürlichen Rohstoffen (nachwachsende pflanzliche Stoffe und mineralische Stoffe).

Bindemittel	: Leinölstandöl
Pigment	: Titanweiß
Füllstoff	: Schwerspat (Bariumsulfat), amorpher Quarz
Hilfsstoff	: Ca/Zr-Trockner, organische Stickstoffverbindung, Bentonit-Ton, Fettalkoholsulfat, aliphatische Kohlenwasserstoffe

Gebindegrößen	1, 2½ und 5 Liter
Ergiebigkeit	10 – 12 m ² /Liter, je nach Untergrund
Staubtrocken	nach ca. 10 Std.
Überstreichbar	nach 48 Std.
Dichte	ca. 1,4 kg/Liter
Glanzgrad	seidenglanz (im Außenbereich abnehmend)
Feststoffgehalt	ca. 82 Gew.-%, ca. 71 Vol.-%
VOC-Gehalt	< 278 g/l
Haltbarkeit	In geschlossenem Originalgebinde mindestens 2 Jahr haltbar. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.

Die obigen technischen Angaben gelten für LINAL WEISS. Für andere Farben können andere Werte gelten.



LINAL | Merkblatt

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein.

Erstanstriche: Um ein optimales Resultat zu erzielen, darf der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes nicht mehr als 18 % betragen. Vorschleifen und scharfe Kanten gründlich abrunden.

Eisen und Stahl: Erst mit Rostschutzgrundierung versehen.

Altanstriche: lose, rissige oder abblätternde Schichten entfernen. Mit einem geeigneten Entfetter gründlich entfetten, mit sauberem Wasser abspülen und sorgfältig matt schleifen. Kahle Stellen wie unter Erstanstriche beschrieben behandeln.

Verdünnen

LINAL kann mit universeller LYNOTYN-Lackverdünnung oder mit reinem Terpentin verdünnt werden.

Werkzeug

Mit Pinsel, Roller oder Spritze auftragen. Werkzeug noch vor dem Antrocknen mit universeller LYNOTYN-Lackverdünnung oder mit reinem Terpentin reinigen.

Verarbeitung

- Vor und während der Arbeit regelmäßig gründlich umrühren. Bei Verwendung von mehreren Gebinden vor Gebrauch miteinander mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Zwischen den Anstrichen mit feinem Schleifpapier matt schleifen. Wenn die Arbeit unterbrochen wird, Werkzeug in der Farbe stehen lassen; nicht ausspülen oder in Verdünnung tauchen.
- Als langlebige Deckschicht auf Holz und vorbehandelten Metallflächen im Außenbereich. Der Lack haftet ausgezeichnet auf den meisten vorhandenen Beschichtungen. Erstanstriche: 3 - 4 Schichten auftragen. Bei der ersten Schicht zu 10 - 15 % verdünnen, bei der letzten je nach Situation zu 0 - 5 %.
- Altanstriche bzw. vorbehandelte Flächen: Auf grundiertem Holz und vorbehandeltem Eisen und Stahl genügen 2 Schichten.

Pflege

Mit LINAL behandelte Flächen können mit Wasser und ein wenig natürlichem Reiniger (CLIEN-R oder vergleichbares Mittel) gereinigt werden. Nach Entfetten und Mattschleifen kann die nächste Schicht aufgetragen werden. Im Außenbereich kann auch TOPLIN Decklack als Deckschicht verwendet werden.

Umgebungsbedingungen

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C und/oder einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80 % verarbeiten. Außerdem muss die Untergrundtemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Trockenzeit

Staubtrocken	nach ca. 10 Std.
Klebfrei	nach ca. 10 - 12 Std.
Schleifbar	nach ca. 48 Std.

Die Trockenzeiten gelten bei 20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, normaler Schichtdicke und ausreichendem Luftwechsel. Niedrigere Temperaturen und/oder eine höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung. Überstreichbar nach 48 Std. Bei ungünstigeren Bedingungen mit längeren Trockenzeiten rechnen.

Ergiebigkeit

10 – 12 m²/Liter, je nach Untergrund. Die Ergiebigkeit kann je nach Untergrund und Anstrichmethode unterschiedlich sein.

Lieferweise

In 1-, 2½- und 5-Liter-Dosen. Lieferbare Farben: Weiß, gebrochenes Weiß, Sandstein, Oker, Schwarz, Mittelblau, Dunkelblau, Zaanländer Grün, Grachtengrün, Ochsenblutrot, Signalrot, Gelb (siehe den „Oud-Hollandse Kleurenwaaier“).

Lagerung/Transport

Kühl in gut geschlossenem Originalgebinde in einem gelüfteten Raum lagern. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar. Nicht frostempfindlich.

Sicherheit

Produkt enthält trocknendes Öl. Lappen u. Ä. mit trocknendem Öl sind in zusammengefaltetem Zustand selbstentzündend: flach liegend trocknen lassen oder unter Wasser aufbewahren.

Entzündlich. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält pflanzliches Terpentin. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d) beträgt: 300 g/l. Dieses Produkt enthält max. 278 g/l VOC.

Weitere Angaben sind dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Weitere Informationen

www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl

Hotline

Tel.: +31 (0) 255 - 54 84 48