

Technisches Merkblatt

STEP Parkettlack 2K Seidenglanz #6560



Anwendung:

2-Komponenten wassergetragener Polyurethanlack. Geeignet für ganz intensiv belasteten Böden mit vielem 'Verkehr'. Anzuwenden als letzter Lackschicht auf vorbehandelten Böden aus Holz, Linoleum, Beton, Kork usw. Auf unbekanntem Untergrund immer erst eine Probefläche machen. Sehe USER INSTRUCTIONS STEP für ausführlichen Verarbeitungsanweisungen und Erklärung der benutzten Symbole. Bitte rufen Sie uns doch an oder schicken Sie ein Whatsapp mit spezifische Fragen nach 0031 6 47057824.

Hier vermeldete Werte gelten für das fertige Produkt. Die Trocknungsverhältnisse 20°C, 65% RLF bei reichender Belüftung sind normativ.

Farbe	Bleich-weißer Flüssigkeit, trocknet klar auf und wird nicht gelb.
Glanzstufe	Seidenglanz
Duft	Mild
Trockenstoff	≈ 34 VOL %
pH	7,5
Viskosität/Flüssigkeit	Dünnflüssig
Schmirgelbar	Gut
Ergebnis	8 - 12 m ² pro Liter
Staubtrocken	1 Stunde
Nächster Schicht	3 - 4 Std.
Leicht belastbar	12 Std.
Völlig belastbar	3 Tage (Während der Trocknung nicht belegen mit Teppich oder Folie).
Kratzfestigkeit	Sehr gut gegen Gebrauchskratze, z. B. Sand unter die Schuhe.
Verschleißfestigkeit	Sehr gut
Resistenz	Sehr gute chemische Resistenz gegen Wasser, Alkohol und Reinigungsmittel. Keine Flecke von Wein, Kaffee oder Tee wenn sofort abgenommen.
Anti-rutsch	Eingestellt auf tägliches Gebrauch und Fußgängerverkehr
Entspricht	AgBB/ DiBt (Deutschland), Indoor Air Quality Degree (Belgien)

Technisches Merkblatt

STEP Parkettlack 2K Seidenglanz #6560

Lieferbar in folgenden Gebinden:

1 Liter Flasche; art.nr. 5545233; EAN 8716544037922 (Karton = 12 x 1 Liter)

A-Komponente = 0,94 Liter, B-Komponente = 0,06 Liter

4 Liter Kanister; art.nr. 5545239; EAN 8716544037939 (Karton = 4 x 4 Liter)

A-Komponente = 3,76 Liter, B-Komponente = 0,24 Liter

Bitte fragen Sie das SICHERHEITSDATENBLATT für sichere und gesunde Arbeit.